

**2300**

Obj.číslo: 6-2300-2000



## Multi tmel

### Vlastnosti:

2K polyesterový plnicí a dokončovací tmel s přílnavostí na ocelový plech, pozinkované plechy, hliník a skelný laminát. Krátké schnutí a lehká brousitelnost jsou dalšími vlastnostmi špičkového produktu. Velmi vhodný jako přílnavá vrstva pro další materiály na výše uvedených podkladech.

### Použití:

Vysoce kvalitní 2K polyesterový univerzální tmel k opravám na ocelových a zvláště pozinkovaných a hliníkových podkladech.

### Technické údaje:

Barva: béžová  
Specifická váha: 1,838 g/cm<sup>3</sup>  
Viskozita: při 20°C pastovitý

### Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 250 g/l, kategorie 2b  
Obsah VOC v přípravku: 3,9 g/l  
Obsah VOC v aplikační směsi: 3,9 g/l

### Zpracování:

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný.  
Nevytvrzené staré laky a základy odstranit.  
Nenanášet na staré temoplastické (syntetické, nitro a 1K akrylové) laky a základy vytvrzující kyselinou.

Zpracovávat při teplotách od +10°C a do 90% vzdušné vlhkosti.  
Optimální teplota objektu pro zpracování 20°C. Při teplotě pod 10°C tmel nevytvrzuje.

Tužení tužidlem BPO, míchací poměr 100 : 2  
Tmel s tužidlem důkladně promíchejte, nanášejte vhodnou stěrkou ve slabé vrstvě.  
Zpracovatelnost: 3 - 4 minuty  
Schnutí: brousitelný po 20 - 25 minutách

Tmelená místa je nutné před dalším lakováním odizolovat 2K akrylovým plničem.

Nářadí očistěte a umyjte mycím ředidlem ihned po práci. Vytvrdlý tmel již nelze rozpustit.

Upozornění: Předávkování tužidla může způsobit vady (fleky) ve vrchním laku.

Používat pouze v dobře větraných prostorách. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.  
Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

### Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném originálním obalu min. 2 roky.

### Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM a.s. Obaly k likvidaci předávejte čisté a zcela vyprázdněné.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.